



LINATEX台灣總代理 奕特工程有限公司
TEL: 07-3417478 FAX: 07-3418110
網站: www.texengir.com.tw
E-MAIL: texengir@ms38.hinet.net

Linard 60



堅韌柔軟

Linard 60屬彈性極佳的硅基硬橡膠，特別適合於處理各種彎曲狀態下的防衝擊和耐磨損問題。

Linard 60 的優點

本產品不但保留了純天然橡膠的強度與結構，又具有處理粗顆粒物料需要的堅韌性。它大量用於促進物料移動的橡膠表面，例如用於具有粘性的物料或細顆粒與粗顆粒物料混合之處。

- 彈性絕佳
- 具高延展性
- 良好的密封性
- 極佳的柔韌性

特殊用途

由於Linard 60的彈性極佳，耐粗顆粒物料磨損，因而用於提高難篩分物的篩分效率。

本產品用於既需要橡膠韌又不易變形之處的效果是無與倫比的，例如用作輸送帶的刮削板或道路清掃機的擋板或密封墊。

Linard 60：處理黏著問題的彈性橡膠

Linard 60 產品技術規格

橡膠種類

硅基增強型天然橡膠，具有彈性強、抗切割、抗扯、和耐磨的特點。

應用範圍

廣泛運用於耐磨、防腐蝕、和抵抗非圓形顆粒物切割的領域。當用作篩分時，其良好的彈性減少了物料堵塞和斷流現象的發生。

產品規格

- 標準橡膠片規格(厚度為35mm以下時)：
9.25 m x 1.23 m
- 標準橡膠片規格： 9.25 m x 1.23 m
3.05m x 1.22 m
- 接受特殊規格橡膠片訂購
- 標準厚度：3.0 mm至 75.0 mm
(約為1/8” 至 3.0”)
- 接受模具加工件訂製或現有庫存提貨

安裝方式

根據實際工作狀態，採用黏接或機械固定方式，請洽詢當地代理商。

貯存條件

參考“ISO 2230” 硫化橡膠的貯存條件。



材料規格

物理特性	測試標準	標準值
顏色		紅色
聚合物		天然橡膠
硬度	ISO 48 - 1994	61 IRHD
抗拉強度	ISO 37 - 1994	27 MPa (3900 psi)
斷裂伸長量	ISO 37 - 1994	690%
拉伸殘餘變形量	ISO 2285 - 1981	20%
抗扯強度	ISO 34 - 1994 Method C	103 N/mm (590 lbf/in)
回彈性	BS.903 : Part A8	70%
比重		1.10
工作溫度區間		-40°C 至 +75°C (-40°F 至 +167°F)